



BARCA VTR

Gelcoat spray

Campo d'impiego
IMBARCAZIONI VTR

Caratteristiche
Gelcoat spray ad
alto spessore

Altre info
Applicazione veloce
Lunga durata



500 ml

Prodotti per imballo
Quantity per package **6 pz**
Peso lordo imballo
Gross weight package **3.1 Kg**
Dimensioni imballo
Package dimensions **15 x 25 x 20 cm**
H x L x P

SPECIFICHE COMPLETE
E VIDEO



COMPLETE SPECS
AND VIDEOS

40
MORE THAN
YEARS
OF EXPERIENCE

COLORI DISPONIBILI
COLORS AVAILABLE

BIANCO/WHITE
RAL 9003

BIANCO/WHITE
RAL 9010

BIANCO/WHITE
RAL 9016

Gelcoat Spray

.ITALIANO
GELCOAT SPRAY AD ALTO SPESSORE

CARATTERISTICHE: Gelcoat Spray ad alto spessore per ritocchi rapidi su vetroresina.

COME SI USA: Munirsi di carta abrasiva grana 400/600. Carteggiare la zona da trattare e ripulire accuratamente. Se necessario, stuccare eventuali imperfezioni (buchi, crepe, ecc.) con "Glyx GelCoat Filler", livellare carteggiando la stuccatura. Su superficie livellata spruzzare il "GelCoat Spray" da una distanza di 20 cm, dopo 15 min spruzzare la seconda mano. Se necessario procedere con una terza mano. Per un risultato professionale si consiglia dopo 24/36h di lucidare, a mano o con lucidatore, le superfici trattate con pasta abrasiva. I tempi di essiccazione variano in base alla temperatura. Disponibile in colorazioni Bianco RAL 9003, Bianco RAL 9010 e Bianco RAL 9016.

.SPANISH
GELCOAT EN SPRAY DE ALTO ESPESOR

CARACTERÍSTICAS: Gelcoat Spray de alto espesor para retoques rápidos en fibra de vidrio

MODO DE USO: Utilice papel de lija de grano 400/600. Lijar la zona a tratar y limpiar a fondo. Si es necesario, rellenar las imperfecciones (agujeros, grietas, etc.) con "Glyx GelCoat Filler", nivelar lijando el yeso. Sobre la superficie plana, pulverizar el "GelCoat Spray" desde una distancia de 20 cm, después de 15 minutos aplicar la segunda capa. Si es necesario, aplique una tercera capa. Para un resultado profesional, después de 24/36 horas, recomendamos pulir las superficies tratadas con pasta abrasiva a mano o con una pulidora. Los tiempos de secado varían en función de la temperatura. Disponible en Blanco RAL 9003, Blanco RAL 9010 y Blanco RAL 9016.

.ENGLISH
THICK GELCOAT SPRAY

FEATURES: High-thickness Gelcoat Spray use for fast retouch on fibreglass.

HOW TO USE: Equip yourself with 400/600 grit sandpaper. Sand the area to be treated and clean thoroughly. If necessary, fill any imperfections (holes, cracks, etc.) with "Glyx GelCoat Filler", level by sanding the filler. On levelled surface spray "GelCoat Spray" from a distance of 20 cm, after 15 min spray second coat. If necessary, proceed with a third coat. For a professional result it is recommended after 24/36 h to polish, by hand or with a polisher, the treated surfaces with abrasive paste. Drying times vary depending on temperature. Available in White RAL 9003, White RAL 9010 and White RAL 9016 colours.

.GREEK
ΣΠΡΕΪ GELCOAT

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Σπρέϊ Gelcoat παχύρευστο για γρήγορο retoυσάρισμα σε πολυεστερικές επιφάνειες.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: Εφοδιαστείτε με γυαλόχαρτο 400/600 κόκκων. Τρίψτε την προς επεξεργασία περιοχή και καθαρίστε καλά. Εάν είναι απαραίτητο, γεμίστε τυχόν ατέλειες (τρύπες, ρωγμές κλπ.) με το "Glyx GelCoat Filler", λειαίνοντας το υλικό. Σε λεία επιφάνεια ψεκάστε το "GelCoat Spray" από απόσταση 20 cm, μετά από 15 λεπτά περάστε τη δεύτερη στρώση. Εάν είναι απαραίτητο, προχωρήστε σε τρίτη στρώση. Για ένα επαγγελματικό αποτέλεσμα συνιστάται μετά από 24/36 ώρες να γυαλίσετε, με το χέρι ή με αλοιφαδόρο, τις επεξεργασμένες επιφάνειες με αλοιφή γυαλισματος. Οι χρόνοι στεγνώματος ποικίλλουν ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Διατίθεται στα χρώματα λευκό RAL 9003, λευκό RAL 9010 και λευκό RAL 9016.

SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DETAILS

.FRENCH
GELCOAT SPRAY D'HAUTE ÉPAISSEUR

CARACTÉRISTIQUES: Spray Gelcoat haute épaisseur utilisé pour des retouches rapides sur la fibre de verre. Disponible en différentes teintes de blanc, RAL 9003, RAL 9010 et RAL 9016.

MODE D'EMPLOI: Munissez-vous d'un papier abrasif de grain 400/600. Poncez la zone à traiter et nettoyez soigneusement. Si nécessaire, combler les imperfections (trous, fissures, etc.) avec du "Glyx GelCoat Filler", égaliser en ponçant l'enduit. Sur une surface plane, pulvériser le "GelCoat Spray" à une distance de 20 cm, après 15 minutes pulvériser la seconde couche. Si nécessaire procéder à une troisième couche. Pour un résultat professionnel, après 24/36 heures, il est recommandé de polir les surfaces traitées avec de la pâte abrasive à la main ou avec une polisseuse. Les temps de séchage varient en fonction de la température. Disponible dans les couleurs Blanc RAL 9003, Blanc RAL 9010 et Blanc RAL 9016.

Formati

500ml
Contenuto Netto

cod. 85851

RAL 9003
- RAL 9003 -
8 "033488"660710"

500ml
Contenuto Netto

cod. 85855

RAL 9010
- RAL 9010 -
8 "033488"660550"

500ml
Contenuto Netto

cod. 85663

RAL 9016
- RAL 9016 -
8 "033488"660536"

Avvertenze

UFI: VQ10-20EC-1006-W39W
Indicazioni di pericolo:
H222: Aerosol altamente infiammabile.
H229: Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
H319: Provoca grave irritazione oculare.
H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.
EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza:
P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P211: Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
P251: Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P410+P412: Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.
Contiene: acetone, Acetato di n-butile Finiture speciali.
UN 1950



6503e



www.blue-marine.it

REV.007